

**BASE POLIURETÁNICA**  
TRANSPARENTE



**USO INTERIOR**

**SUPERFICIE MADERA**

**PRESENTACIÓN**



1, 4, 10, 20 y 200 Lts.

**SECADO**



Pincel | entre 1 1/2 y 3 hs.  
Según el catalizador  
empleado.



Soplete | entre 1/2 y 2 hs.  
Según el catalizador  
empleado.

**RENDIMIENTO**



Aplicado a soplete:  
aprox. de 7 a 10 m<sup>2</sup>  
por litro de mezcla  
y por mano.

**TIEMPO DE ALMACENAJE**



12 meses a 25°C.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Especialmente formulado para sellar y conformar una base sólida para lograr una óptima terminación con un secado rápido.

**Catalización:** catalizador al 50% o 2 partes del producto y una parte de catalizador.

**Dilución:** entre el 20% y el 30% sobre el total del material preparado.

Usar diluyente para poliuretano.

Vida útil de la mezcla: aproximadamente 6 hs. a 25°C.

Dependiendo del catalizador utilizado en la preparación.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie a recubrir debe estar limpia y seca, sin polvo o residuos de cola, ni otros materiales, manchas de grasa y bien lijada (usar lija de grano no menor a 180).

**APLICACIÓN**

Preparar la mezcla como se indica más arriba y mezclar bien durante algunos minutos antes de su aplicación.

**Viscosidad de mezcla sugerida:** 16 a 18 seg. copa ford N°4.

Utilizar soplete común (dos pasadas por mano), o equipos asistidos por aire en general, rodillo de lana o pincel.

**Cantidad de manos:** aplicar de 1 a 2 manos. En el caso de una segunda mano sin lijado intermedio puede aplicarse luego de 1 hora; con lijado intermedio (que es lo recomendable), dejar secar por completo.

Estos datos pueden variar según el tipo de base.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso. No exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La preparación, aplicación y empleo de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercadería suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y suministro.