

**LACA PLASTIFICANTE**  
DURLAKE®



**USO INTERIOR**

**SUPERFICIE  
PISOS DE MADERA**

**PRESENTACIÓN**



1, 4, 10, 20 y 200 Lts.

**SECADO**



Pincel | entre 3 y 6 hs.



Soplete | entre 2 y 4 hs.



Al tacto  
libre de polvo | 20-30'.

Secado duro | 24 hs.

**RENDIMIENTO**



Aproximado de 12 m<sup>2</sup>  
por litro y por mano  
dependiendo del espesor  
de película aplicada.

**TIEMPO DE ALMACENAJE**



6 meses a 25°C.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

La laca plastificante Durlake® es un revestimiento poliuretánico brillante fabricado con un polímero que brinda una excelente dureza superficial, resistencia al rayado y elasticidad. Especialmente recomendado para el plastificado de pisos de parquet y todo tipos de maderas y mobiliarios de uso interior, obteniendo terminaciones de gran cuerpo y durabilidad. Sus propiedades lo hacen especial para el uso profesional como así también para el uso en trabajos particulares, brindándole a la madera una muy buena protección y resaltando las vetas, obteniendo como resultado una excelente terminación.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, hongos y otras suciedades, así como de cualquier recubrimiento anterior suelto o descascarado. Para el lijado usar lija fina en el sentido de las vetas, y eliminar el polvillo antes de aplicar el producto. Si el aplicador lo considera necesario, aplicar una capa de base poliuretánica monocomponente para sellar y preparar la superficie para el posterior plastificado, esta tiene las mismas características que Durlake® pero se le agrega una carga adicional de sólidos para reforzar su función y posee también un secado más rápido.

**APLICACIÓN**

Lo recomendable es aplicar un mínimo de tres manos de Durlake® con un lijado intermedio usando lija fina. Diluir si fuera necesario hasta un 15% con diluyente para poliuretano o bien aplicar el producto puro para obtener una película con más cuerpo. Puede aplicarse con pincel, rodillo o pulverizador, siempre en capas delgadas y parejas. Dejar secar entre manos aproximadamente 3 hs. dependiendo de las condiciones. Proceder al lijado unicamente cuando se compruebe que no se empasta la lija.  
**A soplete:** diluir entre un 10 y 20 % en todas las capas con diluyente poliuretánico.  
**Cantidad de capas:** superficies nuevas, aplicar una primera capa diluida con un 25% de diluyente poliuretánico o bien una capa de base poliuretánica y luego de 2 a 3 capas de Durlake® sin diluir con lijado intermedio. Luego de la aplicación de la ultima mano, dejar secar de manera preventiva 24 hs. antes de transitarlo. Posteriormente al secado duro, el material experimenta una reticulación posterior que mejora notablemente sus propiedades, extendiéndose este proceso por un espacio de 5 días.

**RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES**

Antes de usar, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar en temperatura ambiente menor a 10°C o mayor a 30°C o en días de mucha humedad. Evite pintar bajo los rayos directos del sol. Producto inflamable, no apagar con agua, usar matafuegos de anhídrido carbónico o polvo químico. Controlar los derrames con arena. Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en lugares frescos y ventilados, lejos del alcance de los niños, animales y fuentes de ignición (fuego, calefactores, chispas, etc.). No fumar durante su aplicación. Usar en áreas bien ventiladas utilizando indumentaria y guantes adecuados. No respirar los vapores. No usar los envases vacíos para guardar agua o alimentos.  
**En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir al médico.**

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso. No exime al cliente del exámen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La preparación, aplicación y empleo de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercadería suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y suministro.