

**LACA AL AGUA**  
HIDROLAKE®



**USO INTERIOR**

**SUPERFICIE MADERA**

**PRESENTACIÓN**



1, 5, 20 y 200 Lts.

**SECADO**



Pincel | entre 2 y 3 hs.



Soplete | entre 1 y 2 hs.



Al tacto  
libre de polvo | 20-30'.

Secado duro | 24 hs.

**RENDIMIENTO**



Aproximado de 15 m<sup>2</sup>  
por litro y por mano  
dependiendo del espesor  
de película aplicada.

**TIEMPO DE ALMACENAJE**



6 meses a 25°C.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

La laca plastificante Hidrolake® es un revestimiento poliuretánico de base acuosa con el cual se obtienen películas transparentes de excelente elasticidad y durabilidad. Especialmente recomendado para el plastificado de pisos de parquet y todo tipos de maderas y mobiliarios de uso interior, obteniendo excelentes terminaciones manteniendo, el aspecto natural de la madera.

Sus propiedades lo hacen especial para el uso profesional como así también para el uso en trabajos particulares, resaltando las vetas y brindando una muy buena protección.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, hongos y otras suciedades, así como de cualquier recubrimiento anterior suelto o descascarado.

Para el lijado usar lija fina en el sentido de las vetas, y eliminar el polvillo antes de aplicar el producto.

Si el aplicador lo considera necesario, aplicar una capa de hidro base acrílica "Hidrosell" para sellar y preparar la superficie para el posterior plastificado.

**APLICACIÓN**

En primer lugar, luego del pulido de la madera, lo recomendable es aplicar una capa de Hidrosell, base acuosa, dejar secar al menos 1 hora, lijar si fuera necesario y aplicar un mínimo de tres capas de Hidrolake® con un lijado intermedio usando lija fina. Diluir si fuera necesario hasta un 10% con agua corriente o bien aplicar el producto puro para obtener una película con más cuerpo.

Puede aplicarse con pincel, estendedor o pulverizador, siempre en capas no muy gruesas y con la precaución de que el material quede uniformemente repartido por toda la zona. Proceder al lijado únicamente cuando se compruebe que no se empasta la lija.

Luego de la aplicación de la última mano, dejar secar de manera preventiva por 6 hs. antes de transitarlo.

Posteriormente al secado duro, el material experimenta una reticulación posterior que mejora notablemente sus propiedades, extendiéndose este proceso por un espacio de 7 días.

**RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES**

Antes de usar, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar en temperatura ambiente menor a 10°C o mayor a 30°C o en días de mucha humedad. Evite pintar bajo los rayos directos del sol.

Controlar los derrames con arena. Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en lugares frescos y ventilados, lejos del alcance de los niños, animales y fuentes de ignición (fuego, calefactores, chispas, etc.).

Usar en áreas bien ventiladas utilizando indumentaria y guantes adecuados. No respirar los vapores. No usar los envases vacíos para guardar agua o alimentos.

**En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón; en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir al médico.**

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso. No exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La preparación, aplicación y empleo de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercadería suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y suministro.