

LACA POLIURETÁNICA

TRANSPARENTE | COLORES ESPECIALES



USO INTERIOR

SUPERFICIE MADERA

PRESENTACIÓN



1, 4, 10, 20 y 200 Lts.

SECADO



Pincel | entre 2 y 4 hs.



Soplete | entre 1 y 3 hs.

RENDIMIENTO



Aplicado a soplete común:
aprox. de 7 a 10 m²
por litro de mezcla
y por mano.

TIEMPO DE ALMACENAJE



12 meses a 25°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especialmente formulado para lograr una óptima terminación semi mate con excelente cuerpo y tersura.

Catalización: catalizador al 50% o 2 partes del producto y una parte de catalizador.

Dilución: dilución entre el 10% y el 20% sobre el total del material preparado.

Usar diluyente para poliuretano.

Vida útil de la mezcla: aprox. 5 horas a 25° C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar sellada con la base poliuretánica transparente, sin polvo u otros materiales, manchas de grasa y bien lijada (usar lija de grano no menor a 240).

APLICACIÓN

Preparar la mezcla como se indica más arriba y mezclar bien durante algunos minutos antes de su aplicación.

Viscosidad de mezcla sugerida: 14 a 16 seg. copa ford N°4.

Utilizar soplete común (dos pasadas por mano), o equipos asistidos por aire en general.

Cantidad de manos: aplicar de 1 a 2 manos.

En el caso de una segunda mano sin lijado intermedio puede aplicarse luego de 1 hora; con lijado intermedio (que es lo recomendable), dejar secar por completo.

Estos datos pueden variar según el tipo de laca.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso. No exime al cliente del exámen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La preparación, aplicación y empleo de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercadería suministrada por nosotros y enpleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y suministro.